

SC-55S

중 합금계

특 성

중 합금계 금속간 마모용 Composite 와이어입니다.

용 도

마르텐사이트계 합금으로서 제철소 Table Roll의 육성 등에 사용.
Steel Mill Rolls (required to get high hardness and abrasion resistance)

작업상 주의

S-717 또는 S-400HF와 조합하여 사용하십시오.

용착금속의 기계적 성질의 일례

와이어 경 (mm)	경도 (HRC)
3.2	50 ~ 55

용착금속의 화학성분의 일례(%)

와이어경(mm)	C	Si	Mn	Cr	Mo	W	Others
3.2	0.30	0.50	1.60	6.1	1.50	1.50	-

제품치수 및 적정전류(DC+)

와이어 경 (mm)	3.2
전류범위 (A)	F 300 ~ 600

용접자세



1G

승 인

포 장

Dia.(mm)	3.2
Coil (kg)	25
Pailpack (kg)	150/250