

SW-308L Cored

AWS A5.22 E308LT1-1/4
JIS Z3323 TS308L -FB1
18%Cr-8%Ni강 용접용

특 성

- ① 티타니아 타입의 스테인리스강 플렉스 코어드 와이어 용접봉입니다.
- ② 아크 안정성이 양호하며 스파터 발생량이 적습니다.
- ③ 저전류 구역에서 아크의 안정성이 뛰어나고, 슬래그 박리성이 양호합니다.
- ④ 또한, 슬래그 응고속도가 빠르므로 수직, 상향용접이 탁월하여 전자세 용접이 가능합니다.

용 도

석유, 약품, 비료, 섬유 등의 화학공업을 위한 18%Cr - 8%Ni강 및 저탄소 18%Cr -8%Ni강의 용접

작업상 주의

- ① 보호가스는 100% CO₂, Ar+20~25% CO₂ 혼합가스를 사용합니다.

용착금속의 기계적 성질의 일례 (보호가스 : 100% CO₂)

인장강도 MPa(kgf/mm ²)	연신율 (%)	충격치 J(kgf · m) (-20°C)
590 (60)	45	60 (6)


용착금속의 화학성분의 일례(%)

C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
0.03	0.65	1.45	0.025	0.010	10.0	19.5

제품치수 및 적정전류 (DC+)

봉 경 (mm)	0.9	1.2	1.6	
전류범위	F & HF	130~190	180~220	250~290
(A)	V-up & OH	100~140	120~160	-

용접자세



승 인

ABS, LR, BV, NK, DNV,
TÜV, CWB, CE, DB

포 장

Dia.(mm) 0.9 1.0 1.2 1.6
Spool(kg) 12.5 15